



Ogólne polecenie.

Gres Aragon poleca jako norma ogólna, użyć jako metoda do cięcia do każdego swoich produktów procesu cięcia na mokro przecinarką do cięcia gresu. Tej metody należy użyć do wykonania cięcia aby dostosować geometrii płytki zgodnie z wymogami na budowę.



W ich braku, i w razie potrzeby wykonania jakiegos sporadycznego cieciami szlifierką osczylacyjną ręczną lub kątową, Gres Aragon poleca ciąć zupełnie grubość płytki, powoli, bez znacznej siły na płytkę (zobacz zdjęcie 1)



Zdj. 1 – Metoda do cięcia, z cięciem na grubość jednocześnie, powoli, bez pęknięcia płytki.

Zazwyczaj fachowcy budowlani wykonują najpierw małe cięcie, dopiero kilka parę milimetrów głębokości, aby potem, na drugi raz, ciąć płytkę do końca. Nie polecamy takiej metody na klinkerowe płytki, takie są niektóre kolekcje produkowane przez Gres Aragon, bo mogą się zdarzać nieoczekiwane pęknięcia w niewymaganych miejscach.

Zdj. 2 – Metoda do cięcia z pierwszym małym cięciem i drugim mocniejszym cięciem. Nie polecamy.